


Fiche technique

## Herb-Stop BL130 #25 white

Agrotexiles - Toiles hors sol tissées en PP



**BTT**  
By Textile.Tech

### Fonctions

Stimulation de la croissance

Lutte contre les mauvaises herbes

La toile respecte l'environnement et évite l'utilisation d'herbicides

### Spécifications produit

PROPRIETES	METHODE	VALEUR		UNITE	TOLERANCE
		CHAINE	TRAME		
MATERIEL		PP	PP		
COULEUR TOILE		noir			
REPERES		carré 25		cm	± 1
COULEUR DES LIGNES		blanc	blanc		
POIDS DE LA TOILE	ISO 3801	130		g/m <sup>2</sup>	± 5 %
LARGEUR		105 - 165 - 207 Plié : 330- 415 - 515		cm	± 2 cm
LONGUEUR		100		m	± 2 %

### Spécifications techniques

PROPRIETES	METHODE	VALEUR		UNITE	TOLERANCE
		CHAINE	TRAME		
ELONGATION A LA RUPTURE	EN ISO 13934-1	20	13	%	- 20 %
RESISTANCE A LA TRACTION	EN ISO 13934-1	1100	900	N/5cm	- 20 %
RESISTANCE A LA PERFORATION	EN ISO 13433	20		mm	MAX
STABILISATION UV	ISO 4892-3 cycle 3	450			
RETRECISSEMENT	15' à 70°C	1,5	1,5	%	MAX
PERMEABILITE A L'EAU	ISO 11058	0,020		m/s	± 50 %
REMARQUES					

Les informations contenues dans le présent document sont basées sur des essais menés par notre laboratoire ou des instituts de recherche extérieurs et sur des données issues de la littérature et se fondent sur des Valeurs Moyennes. La présente Fiche technique est valable jusqu'à nouvel ordre. À notre connaissance et au moment de la publication, ces informations sont véridiques et exactes. Elles ne sauraient toutefois en aucun cas constituer ou induire une garantie, une obligation ou un engagement exprès ou implicite de la part de Beaulieu International Group – Division Beaulieu Technical Textiles. Beaulieu International Group – Division Beaulieu Technical Textiles décline toute responsabilité quant à la manutention, au traitement ou à l'utilisation du produit concerné qui doit être utilisé, dans tous les cas, conformément aux lois et réglementations applicables. Les caractéristiques mentionnées ne sont pas valables lorsque le tissu a été en contact avec des dérivés de soufre, de chlore, de fer et de brome ainsi qu'avec des sulfates de cuivre et si le produit n'a pas été installé et utilisé de manière rigoureusement conforme aux instructions d'installation.